

APPLICATION ANWENDUNG/ APPLICATION / TOEPASSING/ APLICACIÓN / APPLICAZIONE	LANDSCAPING
PRODUCTION METHOD HERSTELLUNGSVERFAHREN/ MODE DE FABRICATION / PRODUCTIEPROCES PROCESODE FABRICACIÓN / PROCESSI DI FABBRICAZIONE	TUFTED
FIBRE FASER/ FIBRE/ VEZEL/ FIBRA/ FIBRA	70% PE, 30% PP DTEX PE 8000, PP 3400
PILE HEIGHT POLHÖHE/ HAUTEUR DU VELOURS/ POOLHOOGTE/ ALTURA DE LA PILA / ALTEZZO FELPA	±40 MM
TOTAL HEIGHT GESAMTHÖHE/ HAUTEUR TOTALE/ TOTALE HOOGTE/ ALTURA TOTAL / ALTEZZO TOTALE	±42 MM
PILE WEIGHT POLEINSATZGEWICHT / POIDS DU VELOURS/ POOLGEWICHT/ PESO DE LA PILA / PESO FELPA	± 1205 GR/M²
TOTAL WEIGHT GESAMTGEWICHT/ POIDS TOTAL / TOTAALGEWICHT/ PESO TOTAL / PESO TOTALE	± 2505 GR/M²
GAUGE TUFTTEILUNG/ JAUGE/ TUFTDELING/ GALGA/ SCARTAMENTO	1/2"
STITCHES (10 CM¹) STICHZAHL / NOMBRE DE POINTS / STEKENAANTAL / PUNTADAS / SERRAGGIOPUNTI	± 15/10CM¹
STITCHES (M²) STICHZAHL / NOMBRE DE POINTS / STEKENAANTAL / PUNTADAS / SERRAGGIOPUNTI	± 11805 /M²
PRIMARY BACKING TRÄGER/ DOSSIER PRIMAIRE/ TUFTDOEK/ BACKING PRINCIPAL / SUPPORTO PRIMARIO	PP 200 GR/M²
SECONDARY BACKING RÜCKEN/ DOSSIER SECONDAIRE/ SECUNDAIRE BACKING / BACKING SECUNDARIO/ SUP - PORTO SECONDARIO	LATEX ±1100 GR/M²
WATER PERMEABILITY WASSERDURCHLASSIGKEIT/ PERMÉABILITÉ/ WATERDOORLATENDHEID/PERMEABILIDAD AL AGUA / PERMEABILITÀ ACQUA	60 L/MIN/M²
UV-WARRANTY NORTH EUROPE ABOVE PARIS, SOUTH EUROPE BELOW PARIS UV-GARANTIE/ GARANTIE UV / UV GARANTIE/ GARANTÍA UV / GARANZIA UV	EUROPE: 5 YEARS
ROLL WIDTH ROLLBREITE/ LARGEUR DES ROULEAUX/ ROLBREEDTE/ ANCHO DE ROLLO/ LARGHEZZA ROTOLO	2 M / 4 M
ROLL LENGTH ROLLÄNGE/ LONGUEUR DES ROULEAUX/ ROLLENGTE/ LARGO DEL ROLLO/ LUNGHEZZA ROTOLO	±25 M
INFILL SAND FÜLLSAND / SABLE DE REMPLISSAGE/ INSTROOIZAND LA ARENA DE SÍLICE / SABBIA SILICEA	6 KG/M²

