

Verwerkingsvoorschrift Metro-trommelstenen

De Metro trommelsteen is een door en door steen die is getrommeld en daardoor een verouderde uitstraling heeft. De stenen zijn gegarandeerd maatvast en zijn daardoor snel en eenvoudig te leggen.

Deklaag	Nee
Nabewerking beton	Getrommeld
Facet/vellingkant	Nee
Toepassing	Oprit, terras

Algemeen

- Bestel ruim voldoende stenen, zodat u eventueel meerverbruik (zaagwerk of schade) kunt opvangen met stenen van dezelfde levering;
- Plaats de stenen op een stevige straatlaag van ± 5cm dikke drainerend granulaat 0/8mm. Onder de straatlaag dient een 10-20cmdikke puinlaag (afhankelijk van toepassing en belasting) te zijn aangebracht voor een goede afwatering;
- Controleer voor verwerking of alle stenen van dezelfde productiedatum zijn;
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint;
- De stenen zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten is het raadzaam om de stenen uit verschillende pakken zo veel mogelijk door elkaar te gebruiken voor een optimale kleurschakering;
- Leg uw oprit of terras altijd op een afschot; (1 à 2 cm per m²);
- Indien het oppervlak groter is dan 50m² of langer dan 10m¹, dient het voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig;
- De stenen moeten niet te strak aan elkaar gelegd worden. Door het straatwerk iets ruimer op te zetten houdt u rechte lijnen in het straatwerk;
- De stenen mogen afgetrild worden;
- Indien u stenen zaagt, doe dit dan buiten het werk. Voorkom dan dat spoelwater of zaagstof op het straatwerk komt. Dit is achteraf lastig te verwijderen;
- Voor het invoegen van de stenen zijn voegmortels te verkrijgen. Veeg nooit in met brekerszand. Gebruik hiervoor **Fixs Gatorsand** of **Fixs Dansand**. Laat geen overtollig voegmiddel achter op de stenen, dit kan krassen veroorzaken;
- Nat zand, zwart zand, bladeren en ander vuil veroorzaken vlekken. Verwijder dit zo snel mogelijk.

Onderhoud stenen

- Onderhoud de stenen met een borstel en water aangelengd met groene zeep of **Fixs Bioreiniger**. Het gebruik van een hogedrukreiniger zonder vuilfrees en tot 100bar is toegestaan. Houd tenminste 30cm afstand tussen reiniger en steen;
- Vermijd het gebruik van dooizouten;
- Mocht u de stenen schoonwillen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te zijn;
- Voor het verwijderen van groene aanslag, vlekken en/of vervuiling adviseren wij **Fixs Bioreiniger**;
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten met betrekking tot zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden;
- Zorg altijd voor ventilatieruimte tussende stenen en daarop geplaatste voorwerpen (bloempotten, beelden ed.). Daarmee voorkomt u witte vlekken als gevolg van zogenaamde alkalische schade;
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

**De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.**

TuinVisie Enter
Vonderweg 9
7468 DC Enter
0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl

TuinVisie Utrecht
Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht
030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl



 [tuinvisie.nl](https://www.tuinvisie.nl)