

MS polymeer lijmkit

Eigenschappen

Wedox MSX 60 is een hoogwaardige, universele lijm- en afdichtingskit op basis van MS polymeren. Wedox MSX 60 is geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle soorten materialen, behalve PE, PP, PTFE en bitumen. Het is een veelzijdig product en een oplossing voor vele lijm- en kitprojecten. Wedox MSX 60 is binnen en buiten toepasbaar, blijvend elastisch, snel uithardend, krimpvrij, overschilderbaar en geeft geen randverkleuring op gevoelige natuursteensoorten.

Toepassing

Wedox MSX 60 is geschikt voor het verlijmen van onder andere glas, natuur- en betonsteen, keramische tegels, stapelblokken, tuinmuren, pleisterwerk, vele kunststoffen, hout, spaanplaat, kurk en vele metaalsoorten.

Wedox MSX 60 is tevens geschikt voor het monteren van spiegels, plinten, schroten, houten latten, drempels, boeiboorden, plaatmateriaal en isolatieplaten.

Bij het verlijmen van kunststof vooraf eerst een hechtproef uitvoeren.

Technische gegevens

Basis	MS Polymeer
Consistentie	Pasteus
Uitharding	3 mm per 24 uur (door luchtvochtigheid)
Huidvorming	Na ca. 10 minuten (bij 23 °C en 50% RLV)
Hardheid	58 shore A
Dichtheid	1,58 g / ml
Rek bij breuk	400 %
Treksterkte	2,6 N/mm ²
Elasticiteit E-modulus	1,32 Mpa
Maximaal toelaatbare vervorming	25 %
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +90 °C
Kleuren	Zwart en grijs (andere kleuren op aanvraag)
Verbruik	Ca. 8 – 15 mtr per koker
Verpakking	290 ml koker
Houdbaarheid	Tenminste 18 maanden, droog, koel en vorstvrij
Benodigde gereedschappen	Kitpistool, afbreekmes

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Contact met de huid vermijden
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen, kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming

Zie voor meer informatie het meest actuele veiligheidsinformatieblad op www.wedox.nl

Verwerking

Ondergrond

Alle ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Ondergrond mag licht vochtig zijn, maar volledig droog is altijd beter.

Aanbrengen

Snij de bovenzijde van de koker open en breng de spuitmond aan. Snijd deze spuitmond af naar wens om de opening eventueel te vergroten. Doe de koker daarna in een geschikt kitpistool. Wedox MSX 60 aanbrengen in strepen of dotten met tussenafstand van 10 tot 20 cm. Ter verlijmen materialen binnen 5 minuten op de juiste plaats aanbrengen en stevig aandrukken of licht aankloppen. Zware materialen zonodig 24 uur fixeren of klemmen. Volledige doorharding na enkele dagen (afhankelijk van laagdikte). Nog niet uitgeharde lijmresten direct verwijderen met terpentijn of wasbenzine. Uitgeharde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven.

Tenzij de inhoud van het advies door Wedox BV nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Neem bij alle werkzaamheden de actuele richtlijnen, normen, werkdocumenten en aanbevelingen in acht. De actuele productinformatie van de gebruikte Wedox producten is te vinden op www.wedox.nl. Als een constructie recht doet aan de gebruikte materialen staan wij garant voor de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij hebben echter geen invloed op uiteenlopende omstandigheden op bouwplaatsen.